


**MADICO**<sup>®</sup>  
The Clear Choice

SAFETY / SECURITY AUTOMOTIVE SERIES



## Clear auto 8 mil doorbraak bescherming glasfilm

### Productbeschrijving

Madico Clear Auto 8 mil is een niet gemetalliseerde meerlaagse safety glasfilm met een krasvaste topcoating en een weerbestending acryl lijmsysteem en is helder / transparant van kleur. Madico Clear Auto 8 mil biedt bescherming tegen glassplinters, vandalisme, inbraak, doorbraak en ongevallen ten gevolgen van ruitbreuk.

Lijmlaag : PS

Type : safety

Kleur : helder / transparant



dikte: 205 µm



garantie: 5 jaar



functie: doorbraakbescherming

### Product voordelen

- biedt bescherming
- onzichtbare protectie
- helder van kleur
- houdt glassplinters bij elkaar tijdens ruitbreuk
- reduceert meer dan 99% van de uv-stralen
- vertraagt het verkleuren van producten



Totale zon energie transmissie. . . . .79%  
Totale zon energie reflectie. . . . .9%  
Totale zon energie absorptie. . . . .13%

Zichtbare licht transmissie (LTA). . . . .87%  
Zichtbare licht reflectie buiten. . . . .10%  
Zichtbare licht reflectie binnen. . . . .9%  
Schitterings reductie. . . . .3%

Zonne warmte toetreding (ZTA). . . . .0.83  
Schaduw coëfficiënt . . . . .0.95  
Licht opbrengst. . . . .0.92  
Totale zonne energie reductie. . . . .17%  
Infrarood reductie\*. . . . .28%

U Factor. . . . .1.07  
Emissiviteit. . . . .0.90  
UV Reductie\*. . . . .> 99%

### Eigenschappen

Film dikte. . . . .0.0095"  
Structuur componenten. . . . .0.008"  
Structuur. . . . .dubbele laminering  
Lijm type. . . . .acryl drukgevoelig  
Treksterkte \*\*. . . . .25,000 PSI Avg. MD/TD  
Scheur sterkte \*\*. . . . .200 Pounds per inch  
Pel sterkte \*\*. . . . .5 tot 6 Pounds per inch

\*dichtbij IR bereik van 780-2500nm

\*\* Onafhankelijke rapporten zijn opvraagbaar

Madico clear Auto 8 mil is getest volgens de National Fenestration Rating Control (NFRC) op 3mm vensterglas. Garantie en aansprakelijkheid voor dit product is van toepassing door de respectieve garantievoorraades en regels, tenzij dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

### Specificatie gebruiksverklaring

De gerapporteerde waarden zijn typische eigenschappen en mogen niet als specificatie worden gebruikt. Aangezien de gebruiker op de hoogte is van de specifieke omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor beoogd gebruik. Als u verificatie nodig hebt met betrekking tot specifiek gebruik of aanvullende informatie, neem dan contact op met SPF.